

Ronda 2



Composición	100% Poliéster FR
Ancho	300 cm ± 2%
Largo de rollos	± 40 mts
Peso	255 gr/m ² ± 5% 4-5
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor Cara mate: > 65.000 Ciclos (A)
Resistencia a la abrasión	Cara brillante: > 36.250 Ciclos (A) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Escala A-C; A mejor valor Cara mate: 3 (B) Cara brillante: 4-5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor
Pilling	Urdimbre: 1.500 N · Trama: 1.500 N A
Resistencia a la tracción	UNE EN ISO 13934-1:2013 Escala A-D; A mejor valor Urdimbre: 1 mm · Trama: 1 mm A
Resistencia a las costuras	UNE EN ISO 13936-2:2004 Escala A-D; A mejor valor UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) Consultar: A: B1 DIN 4102 (B-1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
Certificados ignífugos	USA: NFPA 701
Igualdad color	El color puede variar de una partida a otra

Material	100% Polyester FR
Width	300 cm ± 2%
Roll length	± 40 mts
Weight	255 gr/m ² ± 5% 4-5
Light fastness	EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value Matte face: > 65.000 cycles (A) Satin face: > 36.250 Cycles (A)
Abrasion resistance	UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Scale A-C; A best value Matte face: 3 (B) Satin face: 4-5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
Pilling	Warp: 1.500 N · Weft: 1.500 N A
Breaking strength	UNE EN ISO 13934-1:2013 Scale A-D; A best value Warp: 1 mm · Weft: 1 mm A
Seam slippage resistance	UNE EN ISO 13936-2:2004 Scale A-D; A best value EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) Inquire: GER: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
Fire resistance certifications	USA: NFPA 701
Colour matching	Colour may vary from batch to another



MADE IN
BARCELONA

