



Saba 2

by **DABEDAN**



Saba 2



Saba 2 | 51



Saba 2 | 09



Saba 2 | 32



Saba 2 | 77



Saba 2 | 97



Saba 2 | 01



Saba 2 | 49



Saba 2 | 11



Saba 2 | 85



Saba 2 | 78



Saba 2 | 75

Saba 2



Saba 2 | 27



Saba 2 | 73



Saba 2 | E06



Saba 2 | 65



Saba 2 | 69



Saba 2 | 08



Saba 2 | 48



Saba 2 | 18

Saba 2



Tejido ligero con rendimiento textil excepcional y amplia versatilidad de uso. Puede emplearse como loneta ligera o visillo de color, ofreciendo soluciones decorativas flexibles en proyectos contract y residenciales.

Lightweight fabric with exceptional textile performance and wide versatility of use. It can be applied as a light canvas or coloured sheer, providing flexible decorative solutions for both contract and residential projects.

DATOS TÉCNICOS

Composición:

100% Poliéster FR

Ancho:

300 cm (±2%)

Largo de rollos:

± 50 m

Peso:

130 g/m² (±5%)

Solidez a la luz:

4-5 · EN ISO 105-B02:2014

Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor

Resistencia a la abrasión:

14.000 ciclos (B) · UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006

Escala A-C; A mejor valor

Pilling:

5 (A) · EN ISO 12945-2:2000

Escala A-D; A mejor valor

Resistencia a la tracción:

740 N urdimbre · 520 N trama (B) · UNE EN ISO 13934-

1:2013 Escala A-D; A mejor valor

Resistencia a las costuras:

8,0 mm · 7,2 mm (C) · UNE EN ISO 13936-2:2004

Escala A-D; A mejor valor

Certificados ignífugos:

UE: UNE EN 13773:2003 (C-1)

F: NF P92-507:1995 (M-1)

Consultar:

A: B1 DIN 4102 (B-1)

I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)

USA: NFPA 701

TECHNICAL DATA

Material:

100% Polyester FR

Width:

300 cm (±2%)

Roll length:

± 50 m

Weight:

130 g/m² (±5%)

Lightfastness:

4-5 · EN ISO 105-B02:2014

Method 2 scale 1-8; 8 best value

Abrasion resistance:

14,000 cycles (B) · UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006

Scale A-C; A best value

Pilling:

5 (A) · EN ISO 12945-2:2000

Scale A-D; A best value

Breaking strength:

740 N warp · 520 N weft (B) · UNE EN ISO 13934-1:2013

Scale A-D; A best value

Seam slippage resistance:

8.0 mm · 7.2 mm (C) · UNE EN ISO 13936-2:2004

Scale A-D; A best value

Fire resistance certifications:

EU: UNE EN 13773:2003 (C-1)

F: NF P92-507:1995 (M-1)

Inquire:

GER: B-1 DIN 4102 (B1)

I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)

USA: NFPA 701



Scan for details /
Escanea para más información



* El color puede variar de una partida a otra
* Colour may vary from one batch to another

* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen un carácter únicamente informativo y no son vinculantes. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones técnicas, evolutivas o de mercado.

* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed.

DABEDAN reserves the right to introduce modifications at any time for technical, evolutionary or market-related reasons.



Avda. Can Bordoll, 55
08202 Sabadell
BARCELONA
+34 932 076 785
dabedan@dabedan.com
www.dabedan.com