



Saba 2

by **DABEDAN**



Saba 2



Saba 2 | 51



Saba 2 | 09



Saba 2 | 32



Saba 2 | 77



Saba 2 | 97



Saba 2 | 01



Saba 2 | 49



Saba 2 | 11



Saba 2 | 85



Saba 2 | 78



Saba 2 | 75

Saba 2



Saba 2 | 27



Saba 2 | 73




Saba 2 | E06




Saba 2 | 65



Saba 2 | 69



Saba 2 | 08



Saba 2 | 48



Saba 2 | 18

Saba 2



Composición	100% Poliéster FR	Material	100% Polyester FR
Ancho	300 cm ± 2%	Width	300 cm ± 2%
Largo de rollos	± 50 mts	Roll length	± 50 mts
Peso	130 gr/m ² ± 5%	Weight	130 gr/m ² ± 5%
Solidez a la luz	4-5 EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor > 14.000 ciclos (B)	Light fastness	4-5 EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value > 14.000 cycles (B)
Resistencia a la abrasión	UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Escala A-C; A mejor valor 5 (A)	Abrasion resistance	UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Scale A-C; A best value 5 (A)
Pilling	EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor Urdimbre: 740 N · Trama: 520 N	Pilling	EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value Warp: 740 N · Weft: 520 N
Resistencia a la tracción	B UNE EN ISO 13934-1:2013 Escala A-D; A mejor valor Urdimbre: 8,0 mm · Trama: 7,2 mm	Breaking strength	B UNE EN ISO 13934-1:2013 Scale A-D; A best value Warp: 8,0 mm · Weft: 7,2 mm
Resistencia a las costuras	C UNE EN ISO 13936-2:2004 Escala A-D; A mejor valor	Seam slippage resistance	C UNE EN ISO 13936-2:2004 Scale A-D; A best value
Certificados ignífugos	UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) Consultar: A: B1 DIN 4102 (B-1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701	Fire resistance certifications	EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) Inquire: GER: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
Igualdad color	El color puede variar de una partida a otra	Colour matching	Colour may vary from batch to another

MADE IN
BARCELONA



Avda. Can Bordoll, 55
08202 Sabadell
BARCELONA
+34 932 076 785
dabedan@dabedan.com
www.dabedan.com

* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.